

Aslon® AcousticFIT

Composition des matériaux

Granulés de caoutchouc recyclé liés à l'aide d'un liant PU, avec une sous-couche de 10 mm de mousse recyclée.

Dimensions et épaisseurs

Dimensions : 1.000 x 1.000 mm

Épaisseurs : 20 mm - 10 mm de caoutchouc et 10 mm de mousse

Tolérance dimensionnelle

±2%

±5%

Couleur



Noir

Densité de la couche supérieure

1.000 kg/m³

Granulés

Extra-fins 0,7-1 mm

Classe de réaction au feu

Efl EN 13501

Classe de dégagement de fumée


S2

Coefficient d'isolation

Rd 0,15 EN 13165 | U 3,13 EN 6946

Isolation acoustique

ΔL_w 33 dB - ΔL_{in} 18 dB EN 10140-1



Garantie

Garantie de 3 ans sur la résistance à l'usure du produit en cas d'utilisation dans les salles de sport.



INSONORISANT



AMORTISSANT

