

Produkteigenschaften:

Gummi ist ein flexibles Material, bei dem unter verschiedenen Bedingungen Abweichungen auftreten können. Um Klarheit über die zu erwartenden Eigenschaften unserer Produkte zu schaffen, gelten festgelegte Toleranzen und Spezifikationen. Diese Anleitung enthält unter anderem Informationen zu den Maßtoleranzen und der Farbechtheit unserer Gummiprodukte.

Carbon black:

Carbon Black ist ein schwarzes Pigment, das in allen SBR-Gummifliesen enthalten ist und durch Witterungseinflüsse an die Oberfläche treten kann.

Kalk-/Zementschleier:

Durch Witterungseinflüsse sowie Kalk- oder Zementrückstände von umliegenden Objekten können weiße Ablagerungen auf den Fliesen entstehen.

Farbechtheit:

Alle SBR-Produkte werden aus recyceltem Gummigranulat hergestellt. Die Grundfarbe einer SBR-Gummifliese ist Schwarz. Andere Farben werden durch eine farbige Beschichtung erzielt. Daher sind die Produkte nicht farbecht und können sich durch Witterungseinflüsse oder intensive Nutzung verfärben. Farbveränderungen sind von der Garantie ausgeschlossen.

Temperaturbeständigkeit

Die Gummifliesen sind für Temperaturen von -40 °C bis +80 °C geeignet.

Maßtoleranzen:

Gummifliesen können eine Maß- bzw. Ausdehnungs- und Schrumpfungstoleranz von bis zu 2 % sowie eine Dickentoleranz von bis zu 5 % aufweisen.

Entwässerung:

Gummifliesen sind wasserdurchlässig. Eine ausreichende Entwässerung unter den Fliesen muss stets gewährleistet sein. Obwohl Gummi feuchtigkeitsbeständig ist, kann eine längere Einwirkung von stehendem Wasser die Verklebung beeinträchtigen.

Wichtig: Beim Verkleben dürfen die Wasserabflusswege nicht verschlossen werden. Den Klebstoff vorzugsweise in Richtung einer Entwässerungsrinne oder entlang des natürlichen Gefälles auftragen.