FICHE TECHNIQUE

Aslon® UniTRACK

Aslon RUBBER

Fils

Matériau :	Monofilament PE	
Type de fil :	9 000/8 Dtex PE.	(±5%)
Poids :	1,104 g/m²	(±10%)

Tufting

Type de tufting :	tufté, calibre 3/8”	
Hauteur :	12 mm	(±10%)
Nombre de mailles :	30 cm1	(±10%)
	31 500 m²	(±10%)

Support principal

Doublure :	100 % PP tissé + polaire, 135 g/m²	(±10%)
Poids :	135 g/m²	

Accompagnement

Support :	(SBR) Mélange de latex
Poids du velours :	975 g/m²

Produit fini

Épaisseur totale :	14 mm	(±10%)
Poids total :	2,214 g/m²	(±10%)
Stabilité aux UV :	Norme DIN 53387 (6 000 heures) Test W.O.M.	
Classe de résistance au feu :	Efl	
Classe de dégagement de fumée :	S2	

Dimensions :

Largeur :	2 m | 4 m
Longueur :	Rouleau de 2 m > 10 m | 15 m | 20 m | 25 m
	Rouleau de 4 m > 25 m

Garantie

Garantie de 2 ans contre l’effilochage du fil dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien.

Wijzigingen voorbehouden. Met deze uitgave komen alle vorige versies te vervallen. Versie: 01-01-2025

sales@aslon-rubber.com www.aslon-rubber.com +31 (0)174 283 443
Kwelder 15
3151 ZH Hoek van Holland
The Netherlands